

SCHEDA TECNICA

Film estensibile in LLDPE per utilizzo automatico, per pallettizzatori senza gruppo prestiro e manualmente

Codice prodotto: **TS09**

Tipo: **pre-stirato**

Spessore: **9my**

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo	Tolleranza
Spessore	9	my	-	+/- 10%
Altezza	430	mm	-	+/- 2%
Densità	0,916-0,919	g/cm³	ASTM-D 1505	
Resistenza all'impatto	40	gr	ASTM-D 1709	+/- 10%
Carico di snervamento MD TD	10 9	N/mm²	ASTM-D 882B	+/- 10%
Carico di rottura MD TD	24 17	N/mm²	ASTM-D 882B	+/- 10%
Allungamento a rottura MD TD	140 830	%	ASTM-D 882B	+/- 10%
Allungamento messa in opera	20	%	Interno	+/- 10%
Potere collante	125	gr	Interno	+/- 10%

MD= direzione di estrusione

TD= direzione trasversale

Tutti i film **TeknoStretch®** sono atossici, riciclabili al 100% e prodotti con energia solare

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate. Sono forniti a titolo indicativo e non costituiscono impegno per fini contrattuali.

www.danipack.eu



TeknoStretch®

by Danipack srl

unità produttiva: Turbigo (Mi) Vic.Fontanile,8 tel.0331898222 fax.0331898472 e-mail: info@danipack.eu

sede legale: Busto Arsizio (Va) Viale Duca d'Aosta,3