

SCHEMA TECNICA

Film estensibile in LLDPE trasparente con lato scivoloso esterno e lato collante interno per utilizzo MANUALE

Codice prodotto: **ESTman23**

Tipo: **Uso manuale**

Spessore: **23my**

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo	Tolleranza
Spessore	23	my	-	+/- 1my
Allungamento Prestiro	130-150	%	PLT18	-
Densità	0,916-0,919	g/cm³	ASTM-D 1505	
Resistenza all'impatto	150	gr	ASTM-D 1709	+/- 10%
Resistenza alla lacerazione MD TD	21 103	N/mm²	ASTM-D 1922	+/- 10%
Carico di rottura MD TD	40 25	N/mm²	ASTM-D 882B	+/- 10%
Allungamento a rottura MD TD	500 800	%	ASTM-D 882B	+/- 10%
Potere collante	125	gr	Interno	+/- 10%

MD= direzione di estrusione TD= direzione trasversale

Tutti i film TeknoStretch® sono atossici e riciclabili al 100%

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate. Sono forniti a titolo indicativo e non costituiscono impegno per fini contrattuali.

www.danipack.eu



TeknoStretch®

Danipack srl

unità produttiva: Turbigo (Mi) Vic.Fontanile,8 tel.0331898222 fax.0331898472 e-mail: info@danipack.eu

sede legale: Busto Arsizio (Va) Viale Duca d'Aosta,3