

## SCHEDA TECNICA FILM ESTENSIBILE RICICLATO 30%

Film estensibile in LLDPE coestruso per l'avvolgimento dei pallet. Questo prodotto contiene il 30% di rimacinato da post-consumo ed è stato progettato per riutilizzare i flussi di rifiuti polimerici.

Codice prodotto: **RR09**

Tipo: **pre-stirato**

Spessore: **9my**

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo	Tolleranza
Spessore	9	my	-	+/- 10%
Altezza	430	mm	-	+/- 2%
Densità	0,916-0,919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM-D 1505	
Resistenza all'impatto	43	gr	ASTM-D 1709	+/- 10%
Carico di snervamento MD TD	10 9	N/mm <sup>2</sup>	ASTM-D 882B	+/- 10%
Carico di rottura MD TD	24 17	N/mm <sup>2</sup>	ASTM-D 882B	+/- 10%
Allungamento a rottura MD TD	143 850	%	ASTM-D 882B	+/- 10%
Allungamento messa in opera	25	%	Interno	+/- 10%
Potere collante	125	gr	Interno	+/- 10%

MD= direzione di estrusione      TD= direzione trasversale

Tutti i film **TeknoStretchnature®** sono atossici, riciclabili al 100% e prodotti con energia solare  
I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate. Sono forniti a titolo indicativo e non costituiscono impegno per fini contrattuali.

[www.danipack.eu](http://www.danipack.eu)



**Danipack srl**

unità produttiva: Turbigo (Mi) Vic.Fontanile,8 tel.0331898222 e-mail: [info@danipack.eu](mailto:info@danipack.eu)

sede legale: Busto Arsizio (Va) Viale Duca d'Aosta,3